



RAPPORTO DI PROVA **279346 / 1 rev. 0**  
Emissione rapporto: 14/10/19  
Denominaz.campione: INTONACO + FINITURA VAJOLET FINISSIMA

<b>DITTA</b>	BIO-SAFE srl - Padova		
<b>DATA DELLA PROVA</b>	25/06/2019		
<b>COMPOSTI ORGANICI</b>	<b>NUMERO</b>	<b>CONCENTRAZIONE (<math>\mu\text{g}/\text{m}^3</math>)</b>	
<b>VOLATILI</b>	<b>C. A. S.</b>	<b>dopo 72 ore #</b>	<b>dopo 28 giorni #</b>
Formaldeide *	50-00-0	n. d.	< 1
Acetaldeide *	75-07-0	n. d.	5
Toluene	108-88-3	< 2	< 2
Tetracloroetilene	127-18-4	< 2	< 2
Xileni isomeri	1330-20-7	24	12
1,2,4 Trimetilbenzene	95-63-6	2	2
1,4 Diclorobenzene	106-46-7	< 2	< 2
Etilbenzene	100-41-4	4	2
2 Butossietanolo	111-76-2	< 2	< 2
Stirene	100-42-5	< 2	< 2
Benzene	71-43-2	< 1	< 1
Trielina	79-01-6	< 1	< 1
1 Metossi 2 propanolo	107-98-2	2	< 2
1 Metossi 2 propanolo acetato	108-65-6	3	2
Miscela idrocarburi aromatici §	---	3	2
Di (butil) ftalato	84-74-2	< 1	< 1
Di (2-etilesil) ftalato	117-81-7	< 1	< 1
Acido acetico	64-19-7	15	12
TVOC		53	32

NOTE: # prova in doppio

n. d. = non determinate dopo 72 ore

\* metodo con Dinitrofenilidrazina e HPLC non rientrante nell'ambito dell' Accreditazione ACCREDIA.

§ quantificate come toluene