

RAPPORTO DI PROVA **280228 / 1 rev. 0**
Emissione rapporto: 02/01/20
Denominaz.campione: Collante MARMOLADA

DITTA	BIO-SAFE srl - Padova		
DATA DELLA PROVA	28/10/2019		
COMPOSTI ORGANICI VOLATILI	NUMERO C. A. S.	CONCENTRAZIONE ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
		dopo 72 ore #	dopo 28 giorni #
Formaldeide * §	50-00-0	n. d.	< 2
Acetaldeide * §	75-07-0	n. d.	< 2
Toluene	108-88-3	10	3
Tetracloroetilene	127-18-4	< 2	< 2
Xileni isomeri	1330-20-7	9	4
1,2,4 Trimetilbenzene	95-63-6	< 2	< 2
1,4 Diclorobenzene	106-46-7	< 2	< 2
Etilbenzene	100-41-4	2	< 2
2 Butossietanolo	111-76-2	6	< 2
Stirene	100-42-5	3	< 2
Benzene	71-43-2	< 1	< 1
Trielina	79-01-6	< 1	< 1
n Butanolo	71-36-3	32	8
1 Metossi 2 propanolo	107-98-2	6	< 2
n Butil acetato	123-86-4	4	3
1 Metossi 2 propanolo acetato	108-65-6	6	< 2
Di (butil) ftalato	84-74-2	< 1	< 1
Di (2-etilesil) ftalato	117-81-7	< 1	< 1
Acido acetico	64-19-7	72	55
TVOC		150	73

NOTE: # prova in doppio

n. d. = non determinate dopo 72 ore

* metodo con Dinitrofenilidrazina e HPLC non rientrante nell'ambito dell'Accreditamento ACCREDIA.

§ quantificate come toluene

§ VVOC